Lärk

Egenskaper

Lärk är ljust, gulaktigt träslag med kraftiga ådringar. Lärkträ används främst till fasadbeklädnad.

Vi använder dansk/europeiskt lärkträ som kännetecknas av en hög andel kärnved och därmed en förhållandevis god hållbarhet. Densiteten är 700 kg per kubikmeter.

Lärkträ bör behandlas regelbundet för att undvika missfärgning och mögel. Använd en produkt som är avsedd för lärkträ. När lärkträ utsätts för väder och vind kommer det att uppstå krympsprickor i det, det vill säga små tunna sprickor i ytskiktet, med risk för att de bildar större sprickor.

Uppskattad livslängd är upp till 10 år.

Drift och underhåll

Rengöring

- Tvätta med milt rengöringsmedel och skölj av med rent vatten
- Använd eventuellt trärengöringsmedel eller algborttagningsmedel – följ anvisningarna på produkten

Underhåll

- Träkonstruktioner bör ses över en gång om året. Brädor med skador byts ut
- Var särskilt uppmärksam på brädor nära marken där vatten och gyttja kan skvätta upp

Ytbehandling

Lärk ska ytbehandlas med träskydd som är särskilt avsett för lärkträ.

- Använd produkten med 1–3 års mellanrum. Produkten stryks på torrt, rent trä
- Beroende på sol, väder och vind kan behandlingen behöva ges oftare
- Mer information finns i bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet för den produkt som används

Bortskaffande

- Lärk sorteras vanligtvis som 17 02 01 Trä - kontakta din avfallsmyndighet om du är osäker